

Beskrivning

Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller materialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

Åtgång

0,1-0,3 lit/m²

Förpackning

250 ml flaska (6/kartong)

750 ml flaska (6/kartong)

Teknisk information

Teknisk information	
Densitet	Ca 1,16
Åtgång	0,1-0,3 lit/m ²
Torrhalt	1
Öppentid	vid +20°C 65%, RH Ca 1 timme
Presstid	vid +20°C 65%, RH Ca 3 timmar
Presstryck	2 -8 kg/cm ²
Härddtid	Slutlig uthärdning ca 1 vecka
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C (härdad)
Lagring	Bör lagras på torr plats vid +10°C till +20°C.
Lagringstid	12 månader i väl tillsluten förpackning.
Åtgång	0,1-0,3 lit/m ²
Träfuktighet	Minimum 8%

Förberedelse

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Installation & montering

- Skaka limmet.
- Tillse att materialet innehåller 8% fukthalt, om inteså behöver båda ytorna fuktas med vatten genomdimsprayning.
- Påför limmet på en sida. Jämna sidor kräver mindre lim.
- Efter limpåföring pressas ytorna samman genast.
- Det krävs en kraftig fixering för att undvika att materialenskjuts ifrån varandra, då limmet skummar underhärdningsprocessen.

Rengöring

Vått lim kan lösas men aceton, härdad lim är ej lösligt.



PU204

Trälim P.U.



D4



Främst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.

Fördel

- Vattenfast
- Extremt hög hållfasthet
- Utfyllande
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4

Observera

Ej för material som inte kan läggas i press eller fixeras medtving.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas. tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck AB
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572207

info@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com