

Beskrivelse

Polyuretanlim uten løsemidler, noe som gir vannbestandige fuger. Limet herder med luftens eller materialets fuktighet. Har god inntrengning i porøse materialer eller materialer med cellestruktur. Limfugen fyller ut eventuelle ujevnheter.

Farge

Brungul

Emballasje

250 ml flaske (6 stk./kartong)

750 ml flaske (6 stk./kartong)

Klargjøring

- Påse at overflatene som skal limes, er

Påføring

- Rist limet.
- Påse at materialet inneholder 8 % fukt, hvis ikke må begge overflatene fuktes med vann via vanntåke.
- Påfør limet på én side. Jevne sider krever mindre lim.
- Etter påføring av lim presses flatene sammen umiddelbart.
- Det kreves kraftig festing for å unngå at materialene skyves fra hverandre da limet skummer under herdeprosessen.

Rengjøring

Vått lim kan løses med aceton, herdet lim er ikke løselig.

Begrensninger

ikke for materialer som ikke kan legges i press eller festes med tvinger.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



PU204

Trelim PU



Bruksområde

Først og fremst til treliming, men kan også brukes som konstruksjonslim. Fester mot tre, aluminium, stål, betong og enkelte harde plasttyper osv.

Karakteristiske egenskaper

- Vannfast
- Ekstremt høy holdfasthet
- Utfyllende
- Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 klasse D4

PU204**Trelim PU****Teknisk informasjon**

Tetthet	Ca 1,16
Forbruk	0,1–0,3 l/m ²
Tørrstoffinnhold	100%
Åpentid	ved +20 °C 65 % RH Ca. 1 time
Presstid	ved +20 °C 65 % RH Ca. 3 timer
Presstrykk	2–8 kg/cm ²
Herdetid	Ferdig herdet etter ca. 1 uke
Brukstemperatur	+15 °C til +25 °C
Lagring	Bør lagres på tørt sted ved +10 °C til +20 °C.
Lagringstid	12 måneder i godt lukket emballasje
Forbruk	0,1–0,3 l/m ²
Trefuktighet	Minimum 8%

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se